332 LANKOCOLOR

COLORANT POUDRE

COLORE LES MORTIERS, CIMENTS, CHAUX OU PLATRES

A D J U V A N T A T I O N

LES "PLUS" PRODUIT

- **Colore les mortiers, ciments, chaux ou plâtres**
- **Stabilité des couleurs dans le temps***
- **Poudre**
- **Dosage et mélange facilités**
- **Oxyde synthétique pur**

DOMAINES D'APPLICATION

- Coloration des pavés, dalles, blocs, sols industriels...
- Application : intérieure ou extérieure*.
  *Excepté pour la teinte bleue

CARACTERISTIQUES

- **Ces nuances illustrent la couleur du pigment pur, tel que nous le livrons. Les tons obtenus dans le ciment sont différents et dépendent du dosage et de la couleur du ciment**
- **Les seaux sont remplis en poids pour permettre un dosage plus précis**
- **Aspect :** poudre pigmentée

MODE D'EMPLOI

Préparation du produit

- En centrales à béton, bien mélanger l'oxyde avec le ciment et agrégats avant d'ajouter l'eau de gâchage.
- Pour les petites quantités, mélanger le colorant avec l'eau de gâchage.
- Essais de teintes préalables recommandés.
- Dosage : il est impératif de respecter le même rapport E/C à chaque gâchée pour obtenir une coloration homogène.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- L'utilisation du **332 LANKOCOLOR** doit être systématiquement soumis à des essais préalables de teintes.
- La nature des liants et des agrégats influe sur la teinte finale.
- Des variations de dosage en eau et de porosité des supports peuvent entraîner des nuançages.
- La réalisation d'enduits de façade est fortement déconseillé.
- Ne pas mélanger les colorants de natures différentes.

	Dosage moyen pour 100 kg de ciment pur
OXYDE SYNTHETIQUE PUR ROUGE	3 à 5 kg
OXYDE SYNTHETIQUE PUR JAUNE	3 à 5 kg
OXYDE SYNTHETIQUE PUR OCRE	3 à 5 kg
OXYDE SYNTHETIQUE PUR BRUN CLAIR	3 à 5 kg
OXYDE SYNTHETIQUE PUR TON PIERRE	3 à 5 kg

	Dosage moyen pour 100 kg de ciment pur
OXYDE SYNTHETIQUE PUR BRUN FONCE	3 à 5 kg
OXYDE SYNTHETIQUE PUR NOIR	3 à 5 kg
OXYDE SYNTHETIQUE VERT	3 à 5 kg
BLEU	3 à 5 kg

CONSOMMATION
3 à 5 kg pour 100 kg de liant.

CONDITIONNEMENT
- Seau 800 g.

CONSERVATION
Emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

GARANTIE
- R.P. fabricant.

DOCUMENT DE REFERENCE
- Conforme à la norme CE - EN 12878

La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société Parexlanko S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation technique 2011

PAREXLANKO S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

PAREXLANKO

MORTIERS ■ ADJUVANTATION